



KONTUR

Farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich i pozamiejskich

Opis:	Farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich i pozamiejskich z możliwością posypywania mikrokulkami szklanymi.		
Symbol:	20.30.12.0 ; PCN 3208 20 90 0		
Atesty:	IBDiM Aprobata Techniczna nr:	AT/2006-03-1266/1	
	Atest Higieniczny PZH nr:	HK/B/1267/01/2010	
	Certyfikat Klasyfikacyjny IPO nr:	046/IPO-BC/2006	
	Krajowy Certyfikat Zgodności nr.:	KCZ IBDIM – 14-2/2011	
Własności:	Farba jest wykonana na bazie żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników organicznych. Jest produkowana w pięciu kolorach: białym, żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na ścieranie. Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia jest bardzo wygodna w użyciu. Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach bitumicznych i betonowych.		
Stosowanie:	Farba jest gotowa do użytku. W przypadku wykonywania oznakowania w temperaturze otoczenia poniżej 10 °C, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOLV. Farba powinna być nakładana na powierzchnie suche i czyste, gdy temperatura powietrza mieści się w zakresie od 5°C do 40°C, a temperatura nawierzchni w zakresie od 5°C do 50°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%. Optymalne dozowanie farby wynosi od 560 g/m ² Dozowanie mikrokulek wynosi od 200 g/m ² do 400 g/m ² . Mikrokulki należy nanosić pod ciśnieniem w odstępie nie większym niż 5 sekund od naniesienia farby. Przejedność farby uzyskuje się od 8 do 20 minut od rozłożenia. Ze względu na możliwość wystąpienia zażółcenia oznakowań nie jest zalecane stosowanie farby na podłoża typu smołowego. Niedopuszczalne jest stosowanie farby podczas występowania mgły lub rosy.		
Metody aplikacji:	Farba jest przeznaczona do wszystkich typów maszyn malujących (hydrodynamicznych i pneumatycznych) oraz malowania ręcznego		
Podstawowe dane techniczne:	Barwa		Biała, żółta, czerwona, czarna, niebieska
	Gęstość	g/cm ³	od 1,55 do 1,65
	Lepkość - czas wypływu (kubek wypływowy DIN Ø 4mm w temperaturze 20 ° C)	s	od 85 do 115
	Zawartość substancji nietlonych	% (m/m)	od 74,0 do 80,0
	Czas schnięcia w temp. do uzyskania przejezdności		Od 8 do 20 min.
Rozpuszczalnik:	KONSOLV		
Opakowania:	Wiadro metalowe 30 kg.		
Okres gwarancji:	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, oraz przechowywanych w temperaturze powyżej 5 °C.		
Przepisy BHP i Ppoż.:	Farba jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki, podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wykonywania wymalowań. Farbę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.		
Postępowanie z odpadami i zużytymi opakowaniami	Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i zużyte opakowania należy likwidować w uprawnionych zakładach uzdatniania /unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.		



Kontur Sp. z o.o.
Kolonia Komarno 32; 21-543 Konstanczyn
Biuro: Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska
Tel.: (83) 341 16 00, Fax.: (83) 341 54 89
E-mail: kontur@kontur.info.pl; <http://www.kontur.info.pl/>