

BASCODUR – farba do znakowania

Hal fabrycznych, hal magazynowych, garaży wielopoziomowych, obiektów sportowych itp.....

Do aplikacji na podłożach twardych (beton...) oraz elastycznych (gumoleum, tartan.....)

Charakterystyka

2-u komponentowa farba na bazie PUR (poliuretanów) o doskonałych właściwościach powłoki : odporna na chemikalia, wpływy pogodowe, niebrudząca się, kryjąca. Jako system wolnoschnący o długim czasie obrabiania (po zmieszaniu z utwardzaczem) jest bardzo przyjazny do aplikacji.

Asortyment

W skład naszego programu sprzedaży wchodzi 6 podstawowych kolorów do znakowania:

48-1500-114 biały	48-2500-124 żółty
48-3500-134 czerwony	48-5500-154 niebieski
48-6500-164 zielony	48-9500-194 czarny

oraz dwa rodzaje utwardzaczy:

19-0220-000 utwardzacz to podłoża twardego
19-0430-000 utwardzacz do podłoża elastycznego

Rodzaje aplikacji na miękkich PVC (plandeki, banery)

- natrysk
- rolka
- pędzel
- sitodruk

Opakowania

Komp. A (farba) : 4 kg puszka
Komp. B (utwardzacz) : 0,8 kg

Rozcieńczalniki:

Farba gotowa do użycia (nie używać rozp. Aromatycznych jak np. Nitro, Aceton....)

Specyfikacja techniczna

Lejność	: 60-70" DIN4 (gęsty płyn)
Min. temp. Aplikacji	: 10 St. C.
Zaw. Ciał stałych	: ok. 65% (wagi)
Gęstość	: ok. 1,357 kg/l
Grubość powł. Suche	: 0,200 mm (zalecana)
Zużycie (przy j/w)	: ok. 300 gr/1 m ² (ok. 3,5 m ² z 1 kg)
Czas do obrabiania	: 45 min.
Punkt zapalny	: 28 St. C.
Proporcje (farb.:utwar.)	: 5:1 (5 farba:1 utwardz.)
Schnięcie	
- przeschnięte (można nadepnąć)	: ok. 2 godz.
- suche (można przejeżdżać)	: ok. 16 godz.
- suche w pełni	: ok. 24 godz.
Okr. Magazynowania	: min. 12 m-cy

Przed przystąpieniem do prac

Powłoka do pomalowania musi być: sucha, czysta, niezatłuszczona. Zatłuszczenia usunąć ogólnie stosowanymi do tego celu, dostępnymi w handlu środkami czyszczącymi. Przy nowych

wylanych posadzkach betonowych lub cementowych należy odczekać czas wiązania min. 4 tygodnie.

Przy bardzo wchłaniających podłożach betonowych lub cementowych należy malować 2x.:

1. malowanie BASCODUREM bardzo rozcieńczonym (do 30%)
2. malowanie docelowe, BASCODUREM nierozcieńczonym

Posadzki pokryte masami Akrylowymi, Epoksydowymi oraz PUR doskonale nadają się pod BASCODUR

Posadzki pokryte powłokami woskowymi lub polyetylenowymi i polypropylenowymi nie nadają się do znakowania BASCODUREM

Aplikacja

Przed znakowanie zalecamy:

Podstawową farbę BASCODUR dobrze wymieszać. Następnie wmieszać intensywnie utwardzacz utrzymując przy tym proporcje. Ze względu na czas obrabiania ok. 40 min. należy rozrabiać tyle farby ile będzie zużyte. Wszystkie narzędzia wymyć natychmiast rozpuszczalnikami i dobrze wysuszyć.

Sposoby aplikacji

Natrysk (pneumatyczny lub airless)
Pędzel
Rolka

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić należy natychmiast po zakończeniu prac rozpuszczalnikiem .

Zalecenia

Zapoznać się oraz stosować się do zaleceń ATESTU PZH.

Oznakowanie

Farba BASCODUR :nie posiada klasy 3 RID/ADR
Utwardzacz : 3/3 1 c ADR/RID

TRILACOLOR Sp. z o.o.

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 48
tel. 022/864 55 55, fax: 022/835 40 58
e-mail: trila@trilacolor.pl, www.trilacolor.pl

Zawarte tu dane to wyniki badań laboratoryjnych oraz doświadczeń praktycznych. Odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki w tym zakresie. Przekazujemy te dane jednak nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do nich poszczególnych Aplikatorów jak i używanych przez nich narzędzi.